

Primacrete PLUS

Primacrete PLUS er velegnet som vedhæftningsprimer for Luxury Concrete® mikrocement, når det påføres ikke sugende underlag.

Egenskaber

- Bruges som primer for ikke sugende underlag.
- Kan påføres med rulle eller pensel i ét lag. Til fliser er to lag nødvendigt.
- Vandbaseret, ikke brændbar.
- Fri for blødgørere, opløsningsmidler, ammoniak og emulgatorer.
- Produktet leveres klar til brug.

Rækkeevne

Generelt

- 0,09 L/m²

Tekniske data

- Vandbaseret akryldispersion
- Mælkeagtig væske.
- Faste stoffer: 34,6 %.
- pH mellem 8 og 9.
- Viskositet 12-13 s (Ford Cup 4)
- Tæthed ved 20°C: 1,05 ± 0,01 g/mL
- Påføringstemperatur ved 5°C til 35°C
- Overfladetør på 30 minutter

Påføring

Det er vigtigt at kontrollere, at underlaget er tørt, rent og fast samt fri for fedt og olie. Vent mindst 30 minutter og ikke mere end 24 timer før påføring af det første lag af mikrocement.

Særlige forholdsregler

I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl med rigeligt vand i 15 minutter.

I tilfælde af hudkontakt, vask med vand og sæbe.

Slug ikke. Fremkald ikke opkastning, hvis det indtages, og søg lægehjælp med det samme.

Følgende foranstaltninger anbefales:

- God ventilation
- Benyt beskyttelsesbriller for at forhindre sprøjt i øjnene
- Gummihandsker

Tomme beholdere skal bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen.

For at forhindre at produktet tørrer ud eller fortykkes, skal du lukke låget efter hver brug.

Dette produkt er ikke-giftigt, ikke-farligt og ikke brændbart ved normal håndtering.

Dette produkt indeholder ingen skadelige stoffer, som – under de nuværende regulativer – kræver yderligere mærkningsforanstaltninger.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Rengøring af værktøj

Værktøj skal vaskes med sæbe og vand umiddelbart efter brug

Opbevaringsforhold

Produktet skal opbevares i sin originale lukkede emballage og beskyttes mod vind og vejr ved temperaturer mellem 10°C og 30°C, på et tørt og godt ventileret sted, væk fra varmekilder og direkte sollys.

Ved korrekt opbevaring er holdbarheden 1 år fra fremstillingsdatoen.

Rev. 200323